

Embalagem

Pote de 1 litro
Galão de 3,60 litros
Balde de 18 litros
Tambor de 200 litros



Pallets

Pote 1 litro – 72 badejas com 6 un.
= 432 unidades
Galão 3,6 – 36 badejas com 4 un. =
144 unidades
Balde 18 – 36 unidades
Tambor – 4 unidades

Consumo

Adesivo: 0,30 l/m²
Chapisco: 0,20 l/m²
Argamassa: 0,40 l/m²/cm

Validade

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Informações de transporte

Pote 1 litro
Altura: 130 mm
Diâmetro: 125 mm
Peso bruto: 1,05 Kg

Galão 3,6 L
Altura: 191 mm
Diâmetro: 188 mm
Peso bruto: 3,80 Kg

Balde 18 L
Altura: 340 mm
Diâmetro: 304 mm
Peso bruto: 18,60 Kg

Tambor 200 L
Altura: 850 mm
Diâmetro: 580 mm
Peso bruto: 216,00 Kg

NCM: 3824.40.00

Descrição

Adesivo à base de resina acrílica dispersa em meio aquoso, que confere maior aderência e melhora a resistência e plasticidade. Proporciona melhor liga entre concretos de diferentes idades, argamassa para chapisco, emboço e rebocos.

Onde aplicar

- ✓ Argamassas e rebocos em áreas internas e externas;
- ✓ Fachadas para pinturas e revestimentos cerâmicos;
- ✓ Requadramento e vigas e pilares;
- ✓ Chapisco rolado e convencional;
- ✓ Emenda entre argamassa nova e velha;
- ✓ Promotor de aderência de contra piso;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Trabalhabilidade em argamassa;
- ✓ Melhora a resistência e plasticidade;
- ✓ Retardador de pega para gesso;
- ✓ Aderência em concreto e argamassas com baixa porosidade;
- ✓ Aumenta a aderência de chapisco e rebocos;
- ✓ Reduz a retração da argamassa;

Dados técnicos

| Ensaio | Especificação |
|-----------|---------------------------------|
| Aspecto | Líquido opaco branco |
| Densidade | 0,900 a 1,010 g/cm ³ |
| pH | Mínimo 8 |

Aplicação do Produto

Ainda com o produto na embalagem original, homogeneíze durante 3 minutos.

O produto deve ser diluído na proporção 2 de água para 1 de **DRYKOFIX CHAPISCO** e adicionado na argamassa de areia e cimento até atingir a trabalhabilidade necessária.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DRYKOFIX CHAPISCO

Adesivo promotor de aderência para argamassa

Observações

Homogeneíze o produto antes de utilizar.

O traço da argamassa deve ser dosado em função da quantidade de cimento. Utilizar medidor específico para adição correta dos produtos.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

